

TECHNISCHE GEGEVENS Nr.507



Spritzspachtel grob

Product code	M-DF02
Materiaal	Gebruiksklaar, minerale pleister voor renovatiewerkzaamheden aan binnenmuren.
Kleur	Grijs beige.
Bindmiddelbasis	Latex copolymeer met microbolletjes en wit dolomietmarmer.
Dichtheid	1,50 - 1,54 g/ccm
Eigenschappen	Zeer eenvoudig te verwerken, uitstekende vulkracht, zeer goed schuurbaar.
Grondstoffen	einZA Spritzspachtel grob bevat \approx 95 % natuurlijke grondstoffen.
Bouwfysische waarden	Dampweerstand naar DIN EN ISO 7783-2: sd = 0,12 m
Hechting naar EN 1542 (op standaard kalkpleister)	< 0,45 MPa
Toepassing	Voor binnen gebruik, voor het gladmaken van oneffenheden en poreuze wandvlakken, voor het gladstrijken van wand- en plafondoppervlakken (gips, beton en gipskarton) over het hele oppervlak. Voor voegvulling op gipskartonplaten, inbedding van papieren versterkingsstroken.
Applicatie	Met kleinere spuitmachines, bijv. Graco Mark V oder Storch Airless SL 1600 HD Op spuiten op en dan na ca. 30 tot 40 minuten (afhankelijk van de absorptiegraad van de ondergrond) glad te strijken.
Reiniging van het gereedschap	direct na gebruik, met water.
Deklaag dikte	7 - 8 mm
Materiaalverbruik	1,52 kg/m ² pro 1 mm laagdikte, afhankelijk van de ondergrond. Bepaal het exacte materiaalverbruik door het plaatsen van een proefvlak.
Verdere behandeling	Het gedroogde oppervlak vlak schuren met schuurpapierkorrel 100 - 120, afhankelijk van de te gebruiken materialen, voorstrijken met einZA Aquasol Gel of einZA Aqua-Tiefgrund.

z.o.z !

Droogtijd	ca. 1 uur per 1 mm laagdikte (bij 20 °C en 65 % rel. Luchtvochtigheid).
Verwerkingstemperatuur	Niet onder de +5 °C voor ondergrond en omgeving.
Verduning	geen.
Opslag	Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Ongeopende verpakking is ca. 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen goed sluiten
Verpakkingsmaat	25 kg

Veiligheidsinstructies en codering

Het product is onderworpen aan de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad volgens de CLP-verordening (GHS).
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008. Te allen tijde beschikbaar via www.einzA.com of aan te vragen via sdb@einzA.com. De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 11/2021; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.